

Pullex Bodenöl

50527 ff

Rozpúšťadlový, pigmentovaný olej na **vodorovné drevené plochy v exteriéri, domáce použitie a remeslo**

POPIS PRODUKTU

Všeobecné

Vodoodpudivý, silno penetrujúci olej na vodorovné drevené plochy v exteriéri (otvoreno-pórovité). Chráni listnaté a ihličnaté dreveniny pred ušpinením a vlhkosťou. Drevo necháva dýchať a redukuje napúčanie a zmršťovanie.

Mikronizované, špeciálne pigmenty zaručujú veľmi dobrú odolnosť voči UV žiareniu ako aj vynikajúcu stabilitu farebného odtieňa exotických drevín. Ľahko spracovateľný. Produkt je formulovaný bez aromatických rozpúšťadiel.

Zvláštne vlastnosti Skúšobné normy


- Vďaka účinným biocídnym látkam chráni pred zamodraním a napadnutím drevokazným hmyzom.

Účinná látka:

03% IPBC (Jodpropinylbutylcarbamát)

- Drevo nechá dýchať a zabraňuje rozmerovým zmenám


Oblasti použitia



- Rozmerovo nestabilné drevené výrobky v exteriéri, ako balkónové podlahy, prechodové mostíky, terasy atď.
- Obzvlášť vhodné dreveniny sú smrekovec a exotické dreveniny ako Bangkirai, Teak, Massaranduba

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Pred použitím produkt premiešať
- nespracovávať pri teplote menej ako + 5°C a /alebo relatívnej vzdušnej vlhkosti >80 %
- dbať aj ÖNORM B 2230-1 VOB, časť C, DIN 18363, odsek 2 a 3; ako aj príslušné BFS technické listy
- produkt je pripravený na natieranie
- tenko natierať – v množstve, ktoré je schopné vsiaknuť do dreva (nesmie vzniknúť povrchová vrstva)
- Náterom nie je možné zabrániť výronu živice
- Optimálne je vykonanie jedného náteru zo všetkých strán ešte pred montážou. Následne sa odporúča náter rezných strán s ADLER Allwetterlack 50020 ff (2 nátery)
- Na smrekovci a dreveninách s vysokým obsahom extraktívnych látok môžu zvyšky omietok(vysoká alkalita) alebo železný

02-15 (nahrádza 04-14) ZKL 4402


Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza
Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: info@adler.sk, www.adler.sk

Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzná a je nutné ich zosúladiť s podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití daného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydáním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkosti balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.

prach(hrdza) viesť ku čiernym sfarbeniam.

- U silne frekventovaných plôch prirodzene dochádza k tvorbe „chodníkov“. Tomu je možné zabrániť pravidelnými ošetrojúcimi nátermi(viď ošetrojúci náter)

Spôsob nanášania



Spôsob nanášania	natieranie
Výdatnosť na nános (m ² /l)	Cca 15

POZOR: Produkt nestriekať!!

Tvar, povaha podkladu a vlhkosť dreva ovplyvňujú spotrebu/výdatnosť. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného náteru.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel.vl.vzduchu)



pretierateľný	po cca. 12 h
---------------	--------------

Uvedené údaje sú orientačné. Rýchlosť schnutia závisí od druhu dreveniny, hrúbky vrstvy, teploty, prúdenia vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu čas schnutia výrazne predĺžiť.

Na drevinách bohatých na extraktívne látky (ako dub, Iroko) môže dôjsť k dlhšiemu času schnutia.

Čistenie náradia



S ADLER Adlerol aromatenfrei 80301

PODKLAD

Druhy podkladu

Ihličnaté a listnaté dreveniny ako aj tepelne opracované drevo

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez masnôt, vosku a dreveného prachu.

Dbajte na rakúsku normu ÖNORM B 2230-1.

Viď aj VOB, časť C, DIN 18363, odsek 3; Maliarske a lakovačské práce.

Prosíme dbať aj na technický list BFS č.18

Predpokladom pre dlhú trvanlivosť povrchovej úpravy je akceptovanie zásad konštrukčnej ochrany dreva.

Vlhkosť dreva

Prípustná vlhkosť listnatého dreva 12%± 2%

Prípustná vlhkosť ihličnatého dreva 15% ± 2%

Príprava podkladu

Pre optimálnu trvanlivosť odporúčame hladké plochy prebrúsiť zrnitosťou 80 v smere drevených vlákien, dôkladne očistiť a vystúpené látky ako napr. živica a živičníky odstrániť. Ostré hrany zaobliť.

Dreveniny bohaté na živicu a exotické dreveniny s obsahom látok predlžujúcimi schnutie očistiť s ADLER Nitroverdünnung 80001.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Základovanie 1x Pullex Bodenöl 50527 ff, čas medzisušenia cca 12 hodín

Vrchná vrstva 1x Pullex Bodenöl 50527 ff

STAROSTLIVOSŤ & RENOVÁCIA

Starostlivosť

Trvanlivosť závisí od viacerých faktorov. Tieto sú najmä druh poveternosti, konštrukčná ochrana, mechanické zaťaženie a farebný odtieň.

Pre dlhú životnosť je potrebná včasná starostlivosť. Odporúčame vykonávať ju raz ročne.

Ešte celistvé plochy zbaviť prachu a špiny a 1 x **tenko** natrieť s Pullex Bodenöl 50527 ff. Vyhnúť sa vzniku tvorby vrstvy!

Odporúča sa vykonať jeden údržbový náter ročne.

Renovácia

Príprava: zvetralé, silno odbúrané plochy očistiť s ADLER Holzentgrauer 96348 (viď tech.list) a 2x tenko natrieť s Pullex Bodenöl 50527 ff.

Náter: Vyhnúť sa tvorbe vrstvy!

Prosíme rešpektujte aj technické listy príslušných produktov!

POKYNY PRE OBJEDNANIE

Veľkosť balenia 750 ml; 2,5l

Farebné odtiene/stupne lesku

Java (stredne hnedá) 50527
Kongo (tmavohnedá) 50528

- Výsledný farebný odtieň závisí od vlastného sfarbenia dreva, farby impregnácie a farby lazúry. Odporúča sa vyhotoviť vzorku na originálnom podklade.
- Pre zabezpečenie rovnomernosti náteru na jednej ploche použiť materiál s rovnakou šaržou.
- Pre posúdenie výsledného farebného odtieňa odporúčame s plánovaným systémom vyhotoviť vzorku na originálnom podklade

Prídavné produkty

ADLER Adlerol 80301
ADLER Nitro-Verdünnung 80001
ADLER Holzentgrauer 96348

ĎALŠIE POKYNY

Trvanlivosť/Skladovanie

Minimálne 3 roky v originálne uzavretom obale.

Odporúčame preliať obsah použitého balenia do menšej nádoby, aby sa zabránilo želatínácii / tvorbe kože.

Bezpečnostné údaje



Dbajte prosím príslušnú kartu bezpečnostných údajov a smernice pre použitie ochranných látok na drevo. Aktuálnu verziu môžete obdržať na www.adler-lacke.com

U handier, ktoré sú nasiaknuté oxidatívne schnúcimi výrobkami, existuje nebezpečenstvo samovznietenia. Mokrú handru napitú s Pullex Bodenöl 50527 ff nechajte sušiť rozprestretú. Je nutné uchovávanie v uzavretých kovových nádobách alebo vo vode.